

Quercus spp. (dąb)

Zasady dotyczące dębu podano w Tabeli 1.

Tabela 1 – Klasyfikacja dla Quercus spp. (dąb)

Lico elementu			
Cechy	Klasa		
	1 „O”	2 „Δ”	3 „ ”
Zdrowy biel	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Lekkie ślady dopuszczalne
Sęki Zdrowe i wrośnięte: Sęki niezdrowe zepsute	Dopuszczalne, jeżeli: Średnica ≤ 8mm Średnica ≤ 1 mm	Dopuszczalne, jeżeli: Średnica ≤ 10mm Średnica ≤ 5 mm	Wszelkie cechy dopuszczalne bez ograniczeń, o ile nie powodują zmniejszenia wytrzymałości lub odporności na zużycie posadzki
Pęknięcia powierzchniowe	Niedopuszczalne	Dopuszczalne do 15mm długości	Wszelkie cechy dopuszczalne bez ograniczeń, o ile nie powodują zmniejszenia wytrzymałości lub odporności na zużycie posadzki
Zakorki	Niedopuszczalne	Niedopuszczalne	
Pęknięcia od pioruna	Niedopuszczalne	Niedopuszczalne	
Skret włókien, „błyszcz”	Dopuszczalny bez ograniczeń	Dopuszczalny bez ograniczeń	
Różnice zabarwienia	Dopuszcza się lekkie zróżnicowanie.	Dopuszczalna	
Stick marks ¹	Dopuszczalne	Dopuszczalne	Niedopuszczalna, prócz zsinienia i czarnych wgłębień
Biodegradacja	Niedopuszczalna	Niedopuszczalna	
Elementy niewidoczne			
Wszystkie możliwe cechy są dopuszczalne bez ograniczeń co do wielkości czy ilości, jeżeli nie pogarszają wytrzymałości lub odporności podłogi drewnianej na zużycie.			
Zdrowy biel: kora i sęki są dopuszczalne od spodu do górnej części profilu „pióra” (systemu zamków) bez uwzględniania ograniczeń podanych dla lica.			